

Ena Tender Pink Paste Opaque

(I)

Opaco in pasta rosa per copertura scheletrati con adesivo incorporato

Istruzioni d'uso

Rifinire normalmente l'armatura in metallo, e sgrassarla perfettamente. Sabbiare la superficie dello scheletrato da opacizzare con ossido di alluminio 50 micron, pulirla con vapore e asciugarla con aria priva di olio.

Applicare uno strato sottile di un opaco in pasta rosa con un pennello. Lo strato di opaco deve essere coprente per non influenzare lo strato finale; per questo sono necessari almeno due strati. Lo strato applicato deve essere molto sottile. E' possibile ottimizzare la fluidità rimescolando l'opaco sul blocco di impasto. Fotopolimerizzare separatamente ogni strato:

Laborlux-L:	3 min
Lampada PlusT:	4 min
DC-XS/Uni-XS	90 sec
Triad II	5 min
Solidilite	1 min
MPA 2000	1xHD
Labolight LV-II	1 min
Spektra2000	3 min
Spektramat	2 min

N.B. Applicare l'opaco in strati sottilissimi. Strati di opaco troppo spessi impediscono la polimerizzazione ottimale e rendono il legame meno resistente.

Tempo di lavorazione: a seconda delle condizioni di luce 1-3 min.

Conservazione: <25°C. Chiudere la siringa dopo l'uso e proteggerla da luce diretta. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Effetti collaterali: estremamente rari.

Controindicazioni-interazioni: non utilizzare in caso di ipersensibilità del paziente verso uno dei componenti. Comunicare al dentista le informazioni sopraindicate per eventuali reazioni crociate o interazioni del prodotto con altre sostanze già presenti in bocca al paziente.

(F)

Opaque rose en pâte pour revêtement de coulages de modèles, dotée d'un agent de collage intégré.

Utilisation

Les surfaces de l'armature doivent être nettoyées et exemptes de corps gras et de résidus de pâte à polir. La surface est sablée à 50 micron, nettoyée à la vapeur et séchée à l'air sec sans huile.

L'opaque Tender Pink en pâte est appliqué en couche mince à l'aide d'un pinceau à poils raz. Une couche d'opaque à masquage insuffisant influe négativement le rendu de la teinte. Pour obtenir un effet de masquage complet, au moins deux couches sont nécessaires. La fluidité de l'opaque peut être optimisée par un malaxage sur un bloc de mélange. Il faut prendre soin d'appliquer des couches particulièrement fines. Chaque couche est à polymériser à part.

Laborlux-L:	3 min
Lampada PlusT:	4 min
DC-XS/Uni-XS	90 sec
Triad II	5 min
Solidilite	1 min
MPA 2000	1xHD
Labolight LV-II	1 min
Spektra2000	3 min
Spektramat	2 min

Des couches d'opaque trop épaisses empêchent une polymérisation optimale et affaiblissent ainsi la liaison. Les opaques ne doivent être appliqués qu'en très fines couches.

Temps de utilisation : selon la luminosité de 1 à 3 min.

Stockage: <25°C. Opturer la seringue après utilisation et éviter la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser le produit après sa date de péremption

Effect secondaires : extrêmement rares

Contreindications et interactions: Ne pas utiliser on cas d'hypersensibilité du patient à l'une des composants. Veuillez communiquer toutes les informations citées plus haut au dentiste en cas de réactions croisées ou interactions avec d'autres matériaux existants dans la bouche du patient.

(D)

Rosa Pastenopaker zum Abdecken von Modellguss mit integriertem Adhäsiv

Gebrauchsanweisung

Die Gerüstoberflächen sollten finiert und poliert sein und danach von jeglichen Fett- und Politurrückständen gereinigt werden. Die Oberflächen mit 50 Mikron Aluminiumoxyd sandstrahlen, abdampfen und mit ölfreier Druckluft trocken blasen.

Der rosa Tender Pastenopaker wird mit einem harten, kurzhaarigen Pinsel aufgetragen. Eine unvollständige Opaker-Abdeckung beeinflusst die Farbe. Für eine vollständige Abdeckung sind mindestens zwei Schichten notwendig. Die Fließfähigkeit des Opakers wird verbessert, indem er auf einem Mischblock durchgemischt wird. Die Paste sollte besonders dünn aufgetragen werden. Jede Schicht wird separat polymerisiert.

Laborlux-L:	3 min
Lampada PlusT:	4 min
DC-XS/Uni-XS	90 sec
Triad II	5 min
Solidilite	1 min
MPA 2000	1xHD
Labolight LV-II	1 min
Spektra2000	3 min
Spektramat	2 min

BEACHTEN: Falls die Opakerschichten zu dick aufgetragen werden, verhindert dies eine optimale Polymerisation und dies schwächt so den Verbund. Opaker immer nur in sehr dünnen Schichten auftragen.

Verarbeitungszeit: 1-3 Min., je nach Lichtbedingungen

Lagerung: <25°C. Spritze nach Benutzung verschließen und vor direktem Licht schützen. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr benutzen

Nebenwirkungen: extreme selten

Kontraindikationen/Wechselwirkungen: bei Überempfindlichkeit des Patienten gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden. Den Zahnarzt über die obige Information in Kenntnis setzen, um mögliche Wechselwirkungen mit Arzneimittel oder anderen Materialien im Mund zu vermeiden.

(GB)

Pink paste opaque for covering model casts with incorporated adhesive

Instructions for use

The surfaces of the framework should be finished and polished, and then cleaned of any grease and polish residue. Sandblast the surface with 50 micron aluminium oxide and steam and dry with oil-free air.

Tender pink paste opaque is applied with a stiff, short-haired brush. Incomplete opaque coverage negatively affects the shade. At least two coats are required to ensure complete coverage. The flow of the opaque is improved by mixing it on a mixing pad. The paste should be applied especially thinly. Each layer is polymerised separately.

Laborlux-L:	3 min
Lampada PlusT:	4 min
DC-XS/Uni-XS	90 sec
Triad II	5 min
Solidilite	1 min
MPA 2000	1xHD
Labolight LV-II	1 min
Spektra2000	3 min
Spektramat	2 min

NOTE: if the opaque layers are applied too thickly, it prevents optimum polymerisation and weakens the bond. The opaque should only be applied in very thin layers.

Working time: 1-3 min. depending on light conditions

Storage: <25°C. Close the syringe after use and protect from direct light.

Not use after expiry date.

Side effects: extremely rare

Contraindications/interactions: do not use in case of hypersensitivity of the patient to one of the components. Inform the dentist of the above information for a possible interaction with medicine and other materials present in the mouth.

MICERIUM Spa Via Marconi 83 - 16030 - Avegno (GE) Italy
Tel. +39 0185 7887 870 Telefax: +39 0185 7887 970 <http://www.micerium.it>

